

HP800 SPORT

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI



DESCRIZIONE GENERALE

HP800 Sport è la nostra vernice bicomponente a base acqua in poliuretano al 100 % e di alta qualità per pavimenti sportivi soggetti a un calpestio molto intenso. Adatto per pavimentazioni già sigillate o levigate di recente.

In caso di verniciatura di un pavimento non trattato o levigato fino al legno vivo, si consiglia di applicare prima un primer Junckers. HP800 Sport deve essere miscelato con l'indurente prima dell'uso.

Per uso professionale.

Perché HP800 Sport:

- È approvato dalla FIBA per l'uso su pavimentazioni sportive dove si gioca a pallacanestro ai livelli di competizione 1 e 2.
- È conforme ai requisiti di frizione previsti dalla normativa EN 14904 per i pavimenti sportivi multiuso.
- Non ingiallisce, è estremamente duratura e resistente ai graffi; è a essiccazione rapida.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto: Vernice poliuretanic a base acqua bi componente.

Confezioni incluso indurente:

4,95 litro (4,5+0,45) and 24,2 litro (22+2,2) in ultra matt, opaco, semilucido.

Aspetto: Cremoso/lattiginoso. Con l'asciugatura forma uno strato incolore.

DATI TECNICI

Consumo: 10-12 m² per litro.

Miscela: 10 parti di vernice su 1 di indurente.

Prima dell'uso:

Agitare la vernice fino a che il prodotto non si sia completamente sciolto.

Versare l'indurente e mescolare il composto ottenuto per almeno 45 secondi. Lasciare riposare per 10 minuti.

Mescolare nuovamente il composto per almeno 45 secondi prima dell'utilizzo.

Durata: Utilizzare la miscela entro 2 ore. Evitare di usare il prodotto miscelato trascorso questo periodo.

Strumento per l'applicazione: Pennello, rullo mohair a setole corte, dispenser spray ad aria o non, applicatore. Applicare la vernice sul pavimento in piccole quantità e in modo uniforme, spargerla entro breve tempo per evitare che i listoni si incollino tra di loro.

Temperatura della superficie: 15-25 °C.

Diluizione: Massimo 15 % di diluizione con acqua in caso di applicazione spray

Tempo di asciugatura a 20 °C a 50 % RH:

Circa 3 ore.

Pronto per l'uso su zone basso traçco: 8 ore.

Pronto completamente dopo 72 ore.

Applicare al massimo 2 mani al giorno.

RH: I prodotti a base acqua hanno un certo effetto incollante e perciò se ne raccomanda l'uso solo in stanze con un'umidità stabile. La differenza tra i valori più alti e più bassi di RH non devono variare più del 30 % durante l'anno.

Pulizia degli strumenti: Acqua e sapone subito dopo l'uso.

Conservazione: 1 anno se non aperto e conservato alla temperatura di 20 °C. Non conservare a temperature inferiori a 5 °C.

RACCOMANDAZIONI D'USO

Pavimentazioni non trattate/levigate:

1 mano di WB Primer 8 m²/l o 1 mano di SB Primer 10 m²/l

+ 2 mani di HP800 Sport 10-12 m²/l.

Pavimentazioni sigillate in precedenza:

1 mano di HP800 Sport 10-12 m²/l.

ISTRUZIONI D'USO

Pavimentazioni non trattate/levigate:

La superficie deve essere pulita, asciutta e senza polvere, grasso, detergenti, cere, residui di sapone, ecc. Levigare la superficie per rimuovere lo sporco e le irregolarità. Aspirare e sciacquare con un panno ben strizzato e acqua pulita.

- Applicare una mano di Junckers WB Primer. Lasciare asciugare.
- Levigare con carta abrasiva grana 150-180 nel senso delle fibre del legno.
- Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.
- Applicare una mano di HP800 Sport. Lasciare asciugare per una notte e poi applicare una mano finale.
- Effettuare le segnature campi prima della mano finale.

Pavimentazioni sigillate in precedenza:

- Lavare con Junckers Neutralizer.
- Levigare con carta abrasiva grana 150-180.
- Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.
- Applicare una mano di HP800 Sport e lasciare asciugare.
- Prima di verniciare l'intera area si consiglia di fare un test di prova su una piccola zona.

Come fare un test di prova:

Verniciare un paio di zone applicando 2 mani di prodotto con un intervallo di 4 ore. Dopo l'asciugatura di 24 ore controllare l'adesione delle zone sottoposte a test, grattando leggermente con il bordo di una moneta. Se l'adesione è buona e l'aspetto della superficie è accettabile, procedere alla verniciatura del pavimento.

In caso contrario il pavimento deve essere levigato al vivo. Seguire le istruzioni riportate alla voce "Pavimenti trattati con cera/lucidante".

Pavimenti trattati con cera/lucidante:

- Carteggiare con macchina levigatrice prima di procedere con la verniciatura. Usare la grana 24-36 per rimuovere le mani di prodotto precedentemente applicate.
- Quindi rimuovere i segni lasciati dalla levigatura con carta abrasiva grana 60-80.
- Infine utilizzare carta abrasiva grana 120-150 per ottenere una superficie completamente liscia.
- Aspirare la polvere di levigatura.
- Quindi trattare la pavimentazione secondo le modalità di cui alla voce "Pavimentazioni non trattate/levigate".

PRECAUZIONI D'USO

Prima di usare il prodotto leggere attentamente l'etichetta sulla confezione e osservare le misure di precauzione indicate. Consultare la scheda dati di sicurezza per informazioni dettagliate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Prodotti:

- F 5.3 - Junckers WB Primer
- F 6.4 - Junckers SB Primer
- F 8.1 - Junckers HP Sport Linemarking
- F 10.3 - Junckers Neutralizer