

PLANCE WHALEBONE

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I listoni sono forniti prefiniti e pronti per essere posati. Ogni listello ha delle scanalature su tutti i quattro lati.

I listoni sono disponibili nella versione sinistra e destra.

TOLLERANZE DEL PRODOTTO

Dimensioni standard

Spessore x Larghezza x Lunghezza

- 20.5 x 140.0 x 701 mm

- 20.5 x 185.0 x 741 mm

- 15.0 x 129.0 x 775 mm

Tolleranze:

Spessore: (+/- 0,2mm)

Larghezza: (+/- 0,2mm)

Lunghezza: (+/- 0,2mm)

Sistema di essiccazione

I listoni sono essiccati in forno.

Contenuto di umidità

Rovere: 8% (+/- 2%).

Rovere Fumeè: 9% (+/- 2%).

Deviazioni standard

Landing Deviation: 0.2 mm

(0.3mm in aree localizzate).

Le estremità dei listoni sono ad angolo.

GAMMA DI PRODOTTI

Essenza/Nome del prodotto	Scelta	Finitura
Rovere	Harmony	Verniciata opaca (ultramatt) Verniciata lucida Oliata Non Trattata Colorata* Spazzolatura* Spazzolata e colorata*
Rovere Fume'	Harmony	Verniciata opaca (ultramatt) Oliata Non Trattata Spazzolatura* Spazzolata e colorata*

*Come da catalogo Selezione prodotti

PROPRIETA' TECNICHE

Durezza:

3,4 Durezza Brinell circa

Resistenza allo scivolamento:

Finitura verniciata e oliata (in fabbrica): 0.4 (DIN 18032/2) circa

Reazione al fuoco:

Cfl-S1 (DIN EN 13501-1 : 2002)

Conduzione termica:

Coefficiente di trasmissione: 0,17 W/mK

Resistenza al calore:

20.5 x 140.0 x 701 mm: Approx. 0.12 m² K/W

20.5 x 185.0 x 701 mm: Approx. 0.12 m² K/W

15.0 x 129.0 x 775 mm: Approx. 0.09 m² K/W

TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI IN FABBRICA

Verniciatura*Rovere:*

Preparazione: diverse mani di primer a essiccazione UV.

Finitura: vernice poliuretanica bi componente, lucida o opaca.

Spessore totale del film: min. 40 µ.

Rovere Fume':

Pre-trattamento: trattamento NH₃ per ottenere una colorazione scura.

Trattamento intermedio: diverse mani di primer a essiccazione UV.

Finitura: vernice poliuretanica bi componente, opaca. Spessore totale del film: min. 40 µ.

Oliatura

Preparazione: saturazione della superficie con olio a base uretanica ad essiccazione ossidativa.

Finitura: olio a base uretanica ad essiccazione ossidativa. Consumo totale di olio: aggiunta fino a totale saturazione della superficie.

Non trattato

Levigatura con grana 150.

IMBALLI E PESI

Avvolti in polietilene.

20.5 x 140.0 x 701 mm

Contenuto dei pacchi: 12 listoni (pari a 1,18mq.)

Peso per pacco: 17,3kg (pari a 14,7 kg/mq.)

20.5 x 185.0 x 741 mm

Contenuto dei pacchi: 8 listoni (pari a 1,1 mq.)

Peso per pacco: 16,2 kg (pari a 14,7 kg/mq.)

15.0 x 129.0 x 775 mm

Contenuto dei pacchi: 16 listoni (pari a 1,60mq.)

Peso per pacco: 19,20kg (pari a 12 kg/mq.)

Manufacturer:

Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

B 10.0

2020-07-13
Replacement of
2018-02-19